



AGRA FOOD

PHARMA


SHARRY
Machinery

AGRASIL SD 200°C

Напорно-всасывающий рукав для подачи косметических и фармацевтических продуктов, с силиконовым покрытием

SUCTION AND DELIVERY SILICON HOSE FDA FOR COSMETIC AND PHARMA INDUSTRY

化妆品和医药硅胶管-抽吸和输送通用

SILIKON SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR KOSMETICA UND PHARMAERZEUGNIS -FDA



PRIMENENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Напорно-всасывающий рукав для фармацевтических веществ, косметических продуктов и пищевых продуктов. Очень хорошая термостойкость	Suction and delivery hose for pharmaceutical, cosmetic and food stuffs, very high temperature	适用于药品、化妆品和食品等行业中抽送。能在高温下工作	Hochwertiger Saug- und Druckschlauch, für Arzneimittel, Kosmetika und Lebensmittel, hochtemperaturbeständig
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
Резина силиконовая VMQ , гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth SILICON VMQ rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的 VMQ 复合硅橡胶, 食品级 无臭, 无味	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität SILIKON VMQ , geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	High strength synthetic plies with steel wire spirals	高强度合成帘布层和螺旋钢丝加固	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
VMQ силиконовая резина, тканевидная, глянцевитая, гладкий, белого цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	White, smooth and glossy, cloth impression SILICON VMQ rubber, resistant to abrasion and weathering	白色、表面印有布纹、光滑的 VMQ 硅橡胶, 耐磨损和耐老化	Weiß, stoffgemustert, SILIKON VMQ -Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA CFR 21, части 170 и 199 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов	FDA CFR 21, parts 170 and 199 art.177.2600 (e) for liquid foods	FDA CFR 21, parts 170 and 199 art.177.2600 (e) 用于流体食品	FDA CFR 21, Teil 170 und 199 Art.177.2600 (e) für flüssige Lebensmittel
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-50°C +200°C	-58°F +392°F	-50° C + 200° C	-50°C +200°C

							
ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm inch	mm inch	kg/m	bar psi	bar psi	MM	BAR	m
19 3/4	31 1 7/32	0,74	5 75	15 225	100	0,7	10 /20
25 1	37 1 15/32	0,96	5 75	15 225	130	0,7	10 /20
32 1 1/4	44 1 23/32	1,13	5 75	15 225	180	0,7	10 /20
38 1 1/2	51 2	1,24	5 75	15 225	200	0,7	10 /20
51 2	65 2 9/16	1,97	5 75	15 225	270	0,7	10 /20
63,5 2 1/2	79 3 7/64	2,45	5 75	15 225	350	0,7	10 /20
90 3 1/2	104 4 3/32	3,79	10 150	30 450	360	0,9	40
102 4	116 4 9/16	4,15	10 150	30 450	400	0,9	40

谐芮机械（上海）有限公司

地址：上海市闵行区瓶安路1358号

邮箱：sharry@sharry-sh.com

邮编：201109

电话：021-64881886

传真：021-51862316

网址：www.sharry-sh.com